

SERCRYL PU-M

RESINAS POLIURETANO

Especificaciones:

Composición química:

Resina poliuretano,
emulsificantes, agua y aditivos.

Aspecto:

Líquido fluido.

Color:

Blanco.

pH:

7,5±0,5

% Materia activa

22±1%

Solidez a la luz:

Excelente

Carga:

Aniónico

Propiedades generales:

PU mate de altas resistencias físicas y químicas. Todo tipo de artículos y especial para tapicería. Producto muy adecuado para tops finales.

Las dosis varían según el tipo de acabado requerido. Usualmente usar entre 300-450 g/L

Tiempo de vida:

Debidamente almacenados (+5 Y
+35°C) tienen una duración
mínima de 6 meses.

Quimser complies with the European standards.

All data and recommendations herein are accurate at the time of publication. QUIMSER S.A. reserves the right to modify them without notice. Work conditions and type of raw material can effect the final results. It is the responsibility of the user to apply the recommendations to the actual conditions and particular purpose.